

# THERMO - ESCHE DATENBLATT

STAND JUNI 2008

<b>Handelsname:</b>	Thermo-Esche
<b>Herkunft:</b>	zur Behandlung wird amerikanische Esche eingesetzt
<b>erhältliche Dimensionen:</b>	20 x 112 / 20 x 132 26 x 90 / 26 x 115 / 26 x 130 / 26 x 160 Fliesen 590 x 590 mm
<b>Gewicht:</b>	ca. 590 kg/m <sup>3</sup> bei 8 % Holzfeuchte
<b>Dauerhaftigkeit:</b>	Uneingeschränkt Klasse I
<b>Qualität:</b>	Im Prinzip 1-seitig fehlerfrei
<b>Profilierung:</b>	2-seitig fein geriffelt bzw. 2-seitig fein genutet
<b>Lieferlängen:</b>	2,10 – 3,90 m im 30 cm Raster erhältlich Verfügbarkeit je nach Lagervorrat
<b>geeignete Unterkonstruktion:</b>	Bangkirai 45 x 70 / 90 x 90 mm vorzugsweise 45 x 70 mm keilgezinkt
<b>Holzfeuchte:</b>	Ausgleichsfeuchte bei durchschnittlichen Aussenbedingungen beträgt ca. 8%
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Kein Ausbluten möglich
<b>Bemerkungen:</b>	Vor der Verlegung unbedingt das Handbuch für Thermo-Esche mit wichtigen Verlege- und Pflegehinweise beachten bzw. unter <a href="http://www.ghz-cham.de">www.ghz-cham.de</a> downloaden!



**das  
dicke  
.com**