

# MDF-SUPERIOR

REVISION 02 APRIL 2023

## BESCHREIBUNG

Sperrholzplatte mit Außendecks aus Pappelholzfaser-Schälturnier (MDF-HDF), von einer Dicke zwischen 2 bis 4 mm, und Pappel-Innenlagen. MDF-SUPERIOR überzeugt durch seine hohen mechanischen Eigenschaften in Kombination mit der leichten und einfachen Bearbeitung der Pappel. Das Superior Linie geeignet auf besondere Anwendungen und fortgeschrittene Arbeiten. Sie besteht aus sorgfältig ausgewählten Produkten mit höheren Qualitätsmerkmale und detaillierten Qualitätskontrolle. Auf Anfrage MDF-SUPERIOR kann nach Waldstandards FSC® (license Code FSC-C019345) und PEFC zertifiziert werden.

## VERWENDUNGEN

MÖBELINDUSTRIE  
UND DESIGNBAU UND  
ARCHITEKTUR

## ZERTIFIKATIONEN



AUF ANFRAGE



AUF ANFRAGE

## VERLEIMUNG



## FORMALDEHYDS-EMISSION



AUF ANFRAGE

AUF ANFRAGE

## ABMESSUNGEN

	Norm	Maßeinheit	Wert			
Standard Formate		mm	2440 x 1220 – 2500 x 1220 – 3120 x 2100			
Stärke	EN 315	mm	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>30</b>
Lagen		nr.	7	7	9	11

## EIGENSCHAFTEN

	Norm	Maßeinheit	Wert
Dichte	EN 323	Kg/m <sup>3</sup>	550 ± 5%
Biegefestigkeit Längslaufend/Querlaufend	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	≥25 / ≥30
Elastizitätsmodul	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	≥3000 (durchschnitt L/Q)
Wärmeleitfähigkeit	EN 10456	W/m K	0,12
Restfeuchte	EN 322	%	8 ÷ 12
<b>Brandverhaltensklassen</b>			
Standard	EN 13986		D-s2,d0 – Dfl-s1 (Stärke ≥9 mm und Dichte ≥400 kg/m <sup>3</sup> )
<b>Abmessungstoleranzen</b>			
Stärke	EN 315	mm	+ (0,2 + 0,03 t); - (0,4 + 0,03 t)
Länge/Breite	EN 315	mm	± 3,5
Rechtwinklichkeit der Ränder	EN 315	mm/m	1

Keine der folgenden Proben wurde zu Vorklimatisierung unterbreitet. Das spezifische Volum sind Durchschnittswerte, die sich auf normaler Produktion beziehen. Der Abnehmer ist verantwortlich zu überprüfen, ob die Panguaneta Produkte für die gewünschten Anwendungen geeignet sind und sich zu versichern, ob die Benutzungsorte und –Weise unter Beachtung der gesetzlichen bestehenden Voraussetzungen sind.

Das verfügbare Originaltext von PANGUANETA mit allen Vorbehalten in Italienisch veröffentlicht wurde.  
VERKAUFSBEDINGUNGEN <http://www.panguanetaplywood.com/it/compensato/condizioni-di-vendita>



**PANGUANETA**  
Plywood For Life

Panguaneta S.P.A.  
46018 Sabbioneta (MN) Italia  
sales@panguaneta.com - www.panguaneta.com