



**Güte-
klasse B**



**Güte-
klasse S**



**Güte-
klasse
BB**



**Güte-
klasse
WG**

GÜTEANFORDERUNGEN FÜR SPERRHOLZ MIT BIRKENDECKFURNIEREN

Die Güteanforderungen für Finnforest Birken-, Combi- und Twin- Sperrholz mit Birken-deckfurnier beruhen hauptsächlich auf der Basis der schon erwähnten Empfehlungen und sind in Tabelle 2.1 zusammengefaßt. Die Güteklasse A wird nicht hergestellt, sondern durch die ähnliche Güteklasse BU ersetzt. Diese Güteklasse ist jedoch nur sehr begrenzt verfügbar.

Tabelle 2.1 GÜTEANFORDERUNGEN AN DECKFURNIERE VON SPERRHOLZ MIT BIRKENDECKFURNIEREN

Fehlergruppe	Güteklasse				
	A (E) *	B (I)	S (II)	BB (III)	WG (IV)
Punktäste	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Gesunde Äste	Keine	Keine	$\phi \leq 20$ mm Astsumme $\leq \phi 50$ mm/m ²	$\phi \leq 25$ mm Astsumme $\leq \phi 60$ mm/m ²	$\phi \leq 65$ mm Astsumme $\leq \phi 600$ mm/m ²
Äste und ausgeflickte Astlöcher	Keine	$\phi \leq 6$ mm Astsumme $\leq \phi 12$ mm/m ² ausgebesserte Astlöcher	$\phi \leq 10$ mm Astsumme $\leq \phi 25$ mm/m ² ausgebesserte Astlöcher		
Sonstige Äste oder Astlöcher	Keine	Keine	Keine	$\phi \leq 6$ mm Astsumme $\leq \phi 25$ mm/m ²	$\phi \leq 15$ mm Astsumme $\leq \phi 100$ mm/m ²
Feste Fauläste	Keine	Keine	Keine	Keine	$\phi \leq 20$ mm Astsumme 200 mm/m ²
Ungleichm. Faserbild	Sehr gering	Gering	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Offene Risse ausgeflickt/nicht ausgeflickt	Keine	Keine	1 Stck/m, 200x2 mm ausgeflickt	1 Stck/m, 200x2 mm ausgeflickt	2 Stck/m, 4 mm breit nicht ausgeflickt
Haarrisse	Keine	1 Stck/m, 100 mm	2 Stck/m, 200 mm	2 Stck/m, 200 mm	Zulässig
Verfärbungen, Farbeinläufe	Einige vereinzelte Farbeinläufe	Geringe Verfärbung 15 %, einige Farbeinläufe, schwacher Wassereinlauf	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Offene Fugen	Keine	Keine	Keine	Ausgebessert 1 Stck/m, 200x2 mm	3 mm Breite
Überlappungen im Deckfurnier	Keine	Keine	Keine	1 Stck/m, 200 mm	2 Stck/m, 500 mm
Vertiefungen und Eindruckstellen	Keine	Keine	Keine	Geringe	Einige
Rauhigkeit und Faserungsschäden	Keine	Keine	Keine	Geringe	Zulässig
Propfen	Keine	Keine	1 Stck/m ²	3% der Fläche	Zulässig
Durchschliff	Keine	Keine	Keine	10 cm ²	Angemessen
Leimdurchschläge	Keine	Keine	Geringe	5% der Fläche	Zulässig
Randfehler von der Kante	Keine	2 mm	5 mm	5 mm	5 mm

*) Hergestellt wird Güteklasse BU.