Datenblatt
HOMAPAL ROBUST-Qualität

(Auszug aus den Technischen Datenblättern)

Dekor Nummern
741 R – Alu Strichmatt Natur ROBUST
796 R – Alu Strichmatt Stahlton ROBUST

Die mit der Zusatzbezeichnung ROBUST versehenen Produkte weisen durch einen speziellen UV-Lack eine deutlich höhere Resistenz gegenüber mechanischen Beschädigungen der Oberfläche auf.

Ein Vergleichstest mit handelsüblicher Stahlwolle (z. B. Rakso mittel) ergab bei einer Belastung mit 1 kg auf 1,5cm² Fläche (dies entspricht etwa einer Fläche eines Spielwürfels) folgendes Ergebnis:

In Richtung der Bürstung:
Die Ausführung ROBUST zeigt nach 600 Bewegungen über die Oberfläche keine Kratzspuren. Die Standardausführung weist nach 50 Bewegungen deutliche Kratzer auf.

Quer zur Bürstrichtung:
Die Ausführung ROBUST zeigt nach 200 Bewegungen über die Oberfläche leichte Kratzspuren. Auf der Oberfläche der Standardausführung sieht man nach 2 Bewegungen über die Oberfläche deutliche Kratzer.

Der Einsatz der ROBUST Produkte ist nur bei leichter bis mittlerer mechanischer Beanspruchung (siehe obige Testergebnisse) auch horizontal möglich.

Bitte beachten Sie, dass bei Punktbelastungen sehr viel geringere Kräfte ausreichen, um Beschädigungen hervorzurufen.

Die Produkte sind auf der Schutzfolie mit dem Zusatz **R** gekennzeichnet.

Diese Ausführungen basieren auf unseren Erfahrungen.
Bitte beachten Sie unbedingt unsere "Technischen Informationen"!
Selbstverständlich stehen wir für ergänzende Fragen jederzeit gern zur Verfügung.

(Stand: August 2007)