

Ausbesserung von kleinen Parkettschäden

Anleitung mit wichtigen Details zur Oberflächenkorrektur von Parkett bei

- Druckstellen
- Beschädigungen
- Kratzern

Das Problem

Meist sind es kleine Beschädigungen am Parkett, die während der Verlegung oder danach Ärger bereiten und mit unverhältnismäßig hohem Aufwand korrigiert werden müssen. Diese Kleinigkeiten verlangen praktische Lösungen, die kostengünstig, schnell und einfach sind und den Kunden zufrieden stellen.

Die Lösung

bieten wir durch das Parkett-Reparatursystem mit Weichwachs, Hartwachs und 2-Komponenten-Kittmaterial für alle Parketthölzer. Die Ausbesserungen kleiner Schäden wie Kratzer, Risse, Löcher, Druckstellen, gestauchte Kanten, Absplitterungen usw. auf der Parkettoberfläche gelingen auch mit einfachen Hilfsmitteln gut.

Schadensbild 1: Kleinere Druckstelle in der Holzoberfläche

Benötigte Materialien:

Aus dem HARO Shop: Hartwachs C13, Hartwachsschmelzer, Lackziehklinge, HARO Pflege Tuch
Für PERMADUR Versiegelung: HARO Secura-A

Für bioTec Öl/Wachs Finish: HARO Ölbalsam

Weitere Hilfsmittel: Reinigungsbenzin/Aceton, Stechbeitel

Reparaturvorgang:

1. Zwei Hartwachsstangen für die entsprechende Holzart auswählen - einen helleren und einen mittleren bis dunkleren Farbton jeweils der Holzoberfläche entsprechend.
2. Mittels Stechbeitel den Lack in der Druckstelle ausschaben und sorgfältig entfernen.
3. Hartwachs mit der Spitze des Hartwachsschmelzers abwechselnd in die Druckstelle eintröpfen, hell beginnen und mit dunklerem Wachs Farbton dem Holzfarbton angleichen (Mischeffekt). Dabei die Stelle leicht überfüllen. Max. Füllhöhe mit Hartwachs C13 2 mm über der Oberfläche, dadurch wird ein leichteres Abziehen gewährleistet.
4. Nach ca. 1 Min. mit der Lackziehklinge das Hartwachs in feinen Schichten plan abziehen.
5. Anschließend mit Reinigungsbenzin/Aceton und HARO Pflege Tuch die Reparaturstelle von Wachsresten auf der Oberfläche entfernen.
6. Bei PERMADUR Versiegelung Reparaturstelle anschließend mit HARO Secura-A, bei bioTec Öl/Wachs Finish mit HARO Ölbalsam und sauberem HARO Pflege Tuch polieren. Dadurch gleichen sich die Randzonen der Druckstelle an die Holzoberfläche an.

Schadensbild 2: Größere, breite Beschädigung an der Holzoberfläche. Druckstelle, Einkerbung, Holzabschieferung usw.

Benötigte Materialien:

Aus dem HARO Shop: Spezialkitt + Härter (100 g Dosen in verschiedenen Holzfarben), Weichwachsspachtel, HARO Pflege Tuch

Für PERMADUR Versiegelung: HARO Secura-A

Für bioTec Öl/Wachs Finish: HARO Ölbalsam

Weitere Hilfsmittel: Reinigungsbenzin/Aceton, Stechbeitel

Reparaturvorgang:

1. Spezialkitt entsprechend der Holzfarbe auswählen.
2. Schadstelle von losen Teilen entfernen und innenseitig mit Stechbeitel ausschaben bzw. Lackreste sorgfältig entfernen.
3. Spezialkitt aufrühren, entsprechende Menge herausnehmen und auf sauberem Brett abstreifen. Härter aus der Tube (ca. 2%) dazugeben und im „Kreuzgang“ gut mit dem Spezialkitt vermischen.

HARO
Die Parkettmarke



Hamberger Industriewerke GmbH
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
Telefon +49 (0) 80 31 700-0
Telefax +49 (0) 80 31 700-299
E-Mail mail@hamberger.de

www.haro.de

4. Anschließend Spezialkitt sofort in die Schadenstelle füllen, mit Weichwachsspachtel andrücken, plan mit Ziehklinge abziehen und aushärten lassen. Bei Schrumpfung des Kittmaterials den Vorgang wiederholen.
5. Kittreste auf der Lackoberfläche mit Reinigungsbenzin/Aceton und HARO Pflegefach Tuch entfernen.
6. Nach ca. 10 Minuten die Stelle bei PERMADUR Versiegelung mit HARO Secura-A, bei bioTec Öl/Wachs Finish mit HARO Ölbalsam und sauberem HARO Pflegefach Tuch polieren, um einen leichten Glanzgrad an der ausgekitteten Stelle zu erreichen.

Schadensbild 3:

Kratzer längs- und quer zur Holzfaser, die bis in die Holzoberfläche reichen.

Benötigte Materialien:

Aus dem HARO Shop: Hartwachs C 13, Hartwachsschmelzer, Lackziehklinge, HARO Pflegefach Tuch
Für PERMADUR Versiegelung: HARO Secura-A
Für bioTec Öl/Wachs Finish: HARO Ölbalsam

Weitere Hilfsmittel: Reinigungsbenzin/Aceton, Stechbeitel

Reparaturvorgang:

1. Zwei Hartwachsstangen für die entsprechende Holzart auswählen – einen helleren und einen mittleren bis dunkleren Farbton jeweils der Holzoberfläche entsprechend.
2. Hartwachs mit der Spitze des Hartwachsschmelzers abwechselnd in Kratzer eintropfen, hell beginnen und mit dunkleren Wachsfarbtönen dem Holzfarbton angleichen (Mischeffekt).
3. Nach ca. 1 Minute mit Lackziehklinge das Hartwachs in feinen Schichten plan abziehen. Achtung! Die umliegende Lackoberfläche mit der Lackziehklinge nicht beschädigen.
4. Anschließend mit Reinigungsbenzin/Aceton und HARO Pflegefach Tuch die Reparaturstelle von Wachsresten auf der Lackoberfläche säubern.
5. Reparaturstelle anschließend bei PERMADUR Versiegelung mit HARO Secura-A, bei bioTec Öl/Wachs Finish mit HARO Ölbalsam und sauberem HARO Pflegefach Tuch polieren. Dadurch gleichen sich die Randzonen des Kratzers an die Oberfläche an.

Wie Ihr Parkett noch länger schön bleibt:

Secura-A für mehr Glanz und Feuchtigkeitsschutz bei **PERMADUR** versiegelten Böden.

Nach jeder Reparatur und zur Erstpflegebehandlung Secura-A anwenden. Secura-A schützt im Fugen- und Kantenbereich vor Feuchtigkeit und gibt dem Boden seinen Glanz zurück.

Ölbalsam für die Intensivpflege der **bioTec Öl/Wachs** Oberfläche.

Spezialpflegemittel nach der Reparatur sowie für die Intensivpflege bei stark beanspruchtem Parkett. Ölbalsam ist auch für die Oberflächenbehandlung von roh geschliffenem Parkett geeignet.

Für die Werterhaltung Ihres HARO Bodens aber auch für Ihr persönliches Wohlbefinden ist ein Wohnklima von ca. 50 - 60% relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C ideal. Um die Luftfeuchtigkeit, insbesondere während der Heizperiode konstant zu halten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines elektrischen **Luftbefeuchters** (im HARO Shop bei Ihrem Fachhändler erhältlich). So wird eine extreme Austrocknung des Bodens vermieden.

Zusätzlich ist es vorteilhaft, unter Stuhl- und Tischbeinen **Filzgleiter** (im HARO Shop bei Ihrem Fachhändler erhältlich) und im Eingangsbereich Fußabstreifer zu verwenden. Zum Schutz unter Sesseln und Bürostühlen empfehlen wir **Polycarbonatmatten** aus dem HARO Shop bei Ihrem Fachhändler.



Hamberger Industriewerke GmbH
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
Telefon +49 (0) 80 31 700-0
Telefax +49 (0) 80 31 700-299
E-Mail mail@hamberger.de

www.haro.de