

strato perform 461/462



Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Zweikomponenten-Allround-Wasserlack.

- Für stark beanspruchte Parkett- und Holzböden im Wohn- und Objektbereich.
- Leichte Verarbeitung.
- Ohne Eigenvergilbung.
- Sportbodene geeignet, unempfindlich gegen Absatzspuren.
- Basierend auf hochwertigen Acrylat- und Urethandispersionen.
- Giscode W3DD+, geruchsarm.
- Entspricht ÖNORM C 2354 Klasse C.
- Seitenverleimungsreduzierend.
- abZ-Nr. Z-157.10-155, emissionsgeprüftes Bauprodukt nach AgBB-Richtlinien.
- Brandklassifizierung nach EN 13501: Mit dem Produkt behandelte auf Estrich verklebte Eiche ab 8 mm Stärke ist nach EN 14342 in den dort angegebenen Parametern schwerentflammbar entsprechend der Brandklasse C(fl)-s1.

Verfügbare Glanzgrade (60°): 461 Seidenmatt (30-40), 462 Matt (15-25)

2 ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet zur Lackierung von Holz- und Parkettfußböden in allen Belastungsbereichen. Geeignet zur Versiegelung von Sportböden nach DIN 18032 und DIN EN 14904.

Grundierungsoptionen:

- Direktaufbau mit **strato perform 46x**
- **strato classic prime 200**
- **strato intensive prime 201** für ein wärmeres, tieferes Farbbild.
- **strato trowel prime 220** für zeitgünstige Schnellaufbauten mit guter Fülle.
- **euku oil 1FS/euku master FS 10:1** für maximale Anfeuerung (*).
- **euku color oil FS / euku master FS** als Ölbeize für die farbliche Gestaltung (*).
- **euku premium hardwax oil+ seidenmatt** als anfeuernde Rollgrundierung (*).


Weitere Optionen:

- Kombinierbar im Grundierungsauftrag mit **strato frost prime add** zum Aufhellen bzw. mit **strato amber prime add** zur Tönung „wie geölt“.
- Kombinierbar im Finishauftrag mit **R10 Antislip Add** bzw. **R11 Antislip Add** zum Erzielen erhöhter Rutschhemmung.
- Kombinierbar im Finishauftrag mit **Duroplus L Add** zur Erhöhung der Mattierung.

3 ANWENDUNG

Stammlack vor Härterzugabe gut aufschütteln. **strato perform 46x** mit **Vernetzer M** im Verhältnis 10:1 gründlich und gleichmäßig anmischen. Nach 10 Minuten Ruhen nochmals umrühren und verarbeiten. Nicht mehr anmischen, als innerhalb von 2 Stunden verbraucht wird. **strato perform 46x** auf grundierten Flächen in 2, ohne Grundierung in 3 Schichten bei mindestens 15 °C gleichmäßig mit der Aquatop-Rolle satt aufbringen.

strato perform 461/462



Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



Zwischenschliff zwischen den Schichten mit Gitter 120.

Hinweise:

- Der fachgerecht geschliffene und verfugte Untergrund muss sich in einem sauberen, trockenem, öl-, wachs- und staubfreien Zustand befinden.
- In stark belasteten Bereichen empfiehlt sich der Auftrag einer zusätzlichen Schicht.
- Zur Abführung des Wassers, beschleunigten Trocknung und reduzierten Holzauffeuchtung empfehlen wir den Einsatz des **Dr. Schutz Trockengebläse TG1**.
- Stark untertrocknete Hölzer (z.B. im Renovierungsschliff auf Fussbodenheizung) sollten vor Lackauftrag nass abgewischt werden um Farbmarkierungen durch den Auftrag zu vermeiden.
- Bei Bedarf nach Einmischen des Crosslinkers beigelegtes Kanistersieb vor Ausgießen einstecken. Neben einer Grobsiebwirkung wird der Auslauf verlangsamt und somit die Dosierbarkeit vereinfacht.
- Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen.
- Die Regeln des Fachs sind zu berücksichtigen.

4

VERBRAUCH

ca. 120-130 ml/m² pro Schicht (8 m²/l).

Für einen guten Verlauf und gleichmäßiges Oberflächenbild in satten Schichten arbeiten. Bei stark saugendem Untergrund je nach Saugfähigkeit erhöhter Verbrauch in der Grundierungsschicht möglich.

5

TROCKENZEIT

Der Lack ist vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach ca. 1-3 Stunden. Die Fläche sollte in den ersten 3 Tagen nicht feucht gewischt werden. Nach frühestens 10 Tagen kann der Boden gepflegt oder mit Teppichen belegt werden.

Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig verlängern. Im Sinne des Holzes zur Vermeidung übermäßigen Quellens ist nur eine Rollschicht Wasserlack pro Tag empfehlenswert.

6

Reinigung & Pflege

Nach vollständiger Aushärtung **euku clean** zur Reinigung und **euku wax** zur Pflege verwenden. Es gilt die eukula-Pflegeanweisung für versiegelte / beschichtete Holzfußböden gem. DIN 18356.

7

LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum. Anstrichmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Wärmewechsellaagerung und in Anbruchgebänden können sich Antrocknungen bilden. Diese vor Gebrauch absieben.

strato perform 461/462



Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



8

TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser, Polyacrylat, Polyurethan, Glycolether, Kieselsäuren, Wachse, Additive. Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

voc (g/l) 72 (ISO11890) / GISCODE: W3/DD+ / Decopaint 2004/42/IIA(j)(140)140.

ADR/RID: kein Gefahrgut.

CLP (Basis): nicht kennzeichnungspflichtig.

CLP (Crosslinker M): GHS 07, Achtung. Enthält Hydrophiles, aliphatisches Polyisocyanat, Dipropylenglykoldimethylether. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe tragen. P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Farbe enthält BNPD, CIT, MIT; Information für Allergiker unter angegebener Telefon-Nr.

9

BESONDERE HINWEISE

- Angemischte 2K-Produkte können Kohlendioxid und Druck entwickeln. Niemals 2K-Mischungen dicht verschliessen, Berstgefahr!
- Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten. Bei unterschiedlichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem separaten Behälter vermischen.
- Alle Angaben unter Laborbedingungen 23°C/50% rH/ 3-facher Luftwechsel pro Stunde. Baustellenbedingungen können abweichen und veränderte Ergebnisse begründen. Bezugsholz: Eiche.
- (*) Die AWT-Info „Hinweise zum Oel-Wasserlack-Aufbau“ ist zu beachten.
- Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser. Wir empfehlen die gut ausgewaschene Rolle zur Vermeidung von Antrocknungen vollständig bedeckt in Wasser zu lagern. Für die erneute Anwendung darf sie allerdings kein Wasser in den Lack einbringen.

10


QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von eukula Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die homepage www.eukula.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

strato perform 461/462



Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



eukula - We Care About Wood Floors

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0)228 / 95 35 2-29
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. +41 (0)44 533 45 00
Fax +41 (0)44 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Michael Neubauer
Tel. : +43 (0)664 3562985
Fax: +43 (0)463 265526 8178
E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.