

Produktinformation Klebeplanke Straubing
Belagsart nach EN 649: Heterogene Kunststoff-Planken (PV)

Beschreibung:

Gesamtstärke	EN 428	2,5 mm
Stärke der Nutzschicht	EN 429	0,40 mm
Oberflächenvergütung		PU-Versiegelung
Flächengewicht	EN 430	4960 g/qm

Formate:

Holzdekore	EN 427	188 x 1228 mm
------------	--------	---------------

Verpackungseinheiten

Paketinhalt Holzdekore		16 Planken = 3,69 qm
Paletteninhalt Holzdekore		50 Pakete = 162,36 qm

Klassifizierung

EU- Klassifizierung	EN 685	Klasse 23/41
Brandverfahren	EN 14041	BFL-S1
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse R 9
Formaldehydemission	EN 717	Klasse E 1

Technische Eigenschaften

Verschleißgruppe	EN 649	T
Resteindruck	EN 433	< 0,1 mm
Lichtechtheit	ISO 105B02	> 6
Trittschallverbesserungsmaß	EN 140-8	ca. 4 db
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,01 qm K/W
Fußbodenheizung		geeignet für Warmwasser FH max. 27 Grad C
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	beständig *
Feuchtraum-Eignung	EN 13553-02	ja
Stuhlrolleneignung	EN 425	ja, Typ W

* Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln.



GEBHARDT HOLZ-ZENTRUM GMBH
Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt
Tel.: +49. 9971 - 881 0 | Fax: +49. 9971 - 881 111
info@ghz-cham.de
www.ghz-cham.de



EHMANN HOLZ-ZENTRUM GMBH
Goldschmidtstraße 26 | 92318 Neumarkt/Opf.
Tel.: +49. 9181 - 2975 0 | Fax: +49. 9181 - 2975 43
info@ehz-neumarkt.de
www.ehz-neumarkt.de