

TECHNISCHE DATEN

wineo 300

Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung

wineo

Format	wineo 300 medium 1288 x 195 x 7 mm	wineo 300 NR medium mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT 1288 x 195 x 9 mm	
Fuge	-	-	
Paneele / m² pro Paket	10 / 2,51 m ²	8 / 2,01 m ²	
Pakete / m² pro Palette	52 / 130,52 m ²	52 / 104,52 m ²	
Garantieleistung Garantieverlängerung	15 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de + 5 Jahre - wineo 300 medium - bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte		
Klassifizierungen		Produktaufbau	
Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung		1 Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
Nutzungsstufe 31 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung		2 Nutzschicht Melaminharz-Overlay
AC3 Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC3		3 Dekor Dekorpapier
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 8 N Große Kugel ≥ 500 mm		4 Trägerplatte Hochverdichtete Trägerplatte
Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4		5 Profilverbindung LocTec Verriegelung
Quellwert Windmüller Werksmessung	nach 24 Std. ≤ 5 %		6 Profilversiegelung Aqua-Stop Profilversiegelung
Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1	Resteindruck ≤ 0,05 mm		7 Gegenzug Melaminharz
Trittschallminderung nach ISO 717-2 Gehschallreduzierung	mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT ~ 19 dB bis zu 13 %		8 Integrierte Unterlagsmatte bei wineo 300 NR noiseREDUCT Weitere Unterlagsmattenempfehlung: soundPROTECT lose verlegt
Trittschallminderung nach ISO 717-2 Gehschallreduzierung	lose auf Unterlagsmatte soundPROTECT 16 dB bis zu 25 %		
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung		 www.blauer-engel.de/uz176
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,053 (m ² K)/W ohne Unterlagsmatte 0,112 (m ² K)/W mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT		
Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W		
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6		
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %		
Entsorgung	<u>Privat:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201		
Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 0101010 EN 14041:2004 / AC2006 1658 www.wineo.de		ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* <small>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</small>	

Hinweise:

- **Fußbodenheizung:** In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial, wie z. B. soundPROTECT oder gleichwertig, für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C geeignet.
- **Reinigung und Pflege:** siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- **Technische Änderungen** bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.