

# DATENBLATT TUTTOPIOPPO

## BESCHREIBUNG

Sperrholz ausschließlich aus Pappelschäl furnier. Die Außendecks sind normalerweise längsfurniert. Auf Wunsch kann auch querfurniert oder unidirektional produziert werden. Für alle Anwendungsbereiche geeignet, wo Eigenschaften wie Leichtigkeit, Festigkeit, gutes Scherverhalten und problemlose Bearbeitung hervorgehoben werden können.

## VERWENDUNGEN



## FORMALDEHYD-EMISSION



## VERLEIMUNG



## ZERTIFIKATIONEN



## ABMESSUNGEN

Eigenschaft	Norm	Masseinheit	Wert										
Standard Formate		mm	2440 x 1220 2500 x 1220	2520 x 1720 2520 x 1870	3050 x 1300 3100 x 1530	3120 x 1870 3120 x 2120							
Wert	EN 315	mm	3	4	5	6	8	10	12	15	18	25	40
Fachnummer	EN 315	n°	3	3	3	5	5	5	7	7	9	11	17

## EIGENSCHAFT

Eigenschaft	Norm	Masseinheit	Wert										
Dichte	EN 323	kg/m <sup>3</sup>	410 +/- 10%										
<b>Biegefestigkeit</b>													
Längslaufend	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	40	45	35	30	30	30	25	25	25	30	25
Querlaufend	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	15	20	20	20	25	30	25	25	20	30	30
Wärmeleitfähigkeit	EN 10456	W/m K	0,12										
<b>Abmessungstoleranzen</b>													
Stärke	EN 315	mm	+ (0,2 + 0,03 t); - (0,4 + 0,03 t)										
Länge/Breite	EN 315	mm	+/- 3,5 mm										
Rechtwinklichkeit der Ränder	EN 315	mm/m	1										
Feuchtigkeit	EN 322	%	8÷12										
<b>Brandverhaltenklasse</b>													
Standard	EN 13986		D-s2,d0 - Dfl-s1 (für Stärke ≥ 9 mm und Dichte ≥ 400 kg/m <sup>3</sup> )										
Auf Anfrage	EN 13501-1		Euroclass B-s1,d0 (für Stärke von 6 bis 40 mm)										

### ANMERKUNGEN

Keine der folgenden Proben wurde zu Vorklimatisierung unterbreitet. Die spezifischen Volumen sind Durchschnittswerte, die sich auf normaler Produktion beziehen. Der Abnehmer ist verantwortlich zu überprüfen, ob die Panguaneta Produkte für die gewünschten Anwendungen geeignet sind und sich zu versichern, ob die Benutzungsorte und -Weise unter Beachtung der gesetzlichen bestehenden Voraussetzungen sind.

VERKAUFSBEDINGUNGEN <http://www.panguanetaplywood.com/de/sperrholz/allgemeine-verkaufsbedingungen>

