

Technisches Datenblatt

Eurospan E1E05 Hydro P3 CE EAC (Rez. 224)

Eurospan E1E05 Hydro P3 CE ECS (Rez. 223)

EAC (Egger Audit Controlled):

Aus zertifiziertem Holz und kontrollierten Quellen, geeignet für FSC®-zertifizierte Produkte.

ECS (Egger Controlled Sources):

Aus zertifiziertem Holz und kontrollierten Quellen, geeignet für PEFC-zertifizierte Produkte.

Zertifizierungsaussage (Claim) auf den Verkaufsdokumenten erfolgt nur auf Kundenwunsch und entsprechender Verfügbarkeit

Plattentyp P3 nach EN 312

Mechanische Eigenschaften Plattenmittelwerte	Einheit	Plattendicken				
		>6 - 13	>13 - 20	>20 - 25	>25 - 32	>32 - 40
	[mm]					
Dichte EN 323	[kg/m ³]	werksspezifisch				
Querzugfestigkeit EN 319	[N/mm ²]	0,45	0,45	0,40	0,35	0,30
Biegefestigkeit EN 310	[N/mm ²]	15,0	14,0	12,0	11,0	9,0
Biege- und Elastizitätsmodul EN 310	[N/mm ²]	2.050	1.950	1.850	1.700	1.550
Abhebefestigkeit EN 311	[N/mm ²]	0,95				
Quellung 24h EN 317	[%]	17,0	14,0	13,0	13,0	12,0
Quellung nach Zyklustest EN 321	[%]	14,00	13,00	12,00	12,00	11,00
Querzugfestigkeit nach Zyklustest EN 321	[N/mm ²]	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09
Plattenfeuchte * EN 322	[%]	4 - 13				
Formaldehydemissionsklasse(n)**		E1E05				

Allgemeine Toleranzen	Einheit	Plattendicken				
		>6 - 13	>13 - 20	>20 - 25	>25 - 32	>32 - 40
	[mm]					
Längen- und Breitentoleranz EN 324	[mm]	±5,0				
Rechtwinkligkeit EN 324	[mm/m]	<=2,0				
Kantengeradheitstoleranz EN 324	[mm/m]	<=1,5				
Dickentoleranz EN 324	[mm]	±0,3				
Grenzabweichung Dichte EN 323	[%]	±10				

Bauphysikalische Eigenschaften	Einheit	Plattendicken				
		>6 - 13	>13 - 20	>20 - 25	>25 - 32	>32 - 40
Brandverhaltensklasse	[mm]					
Nach EN 13986 (9 mm) und Rohdichte = 600 kg/m ³				D-s2, d0		
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl						
Mittlere Rohdichte 600 kg/m ³			μ feucht		μ trocken	
Mittlere Rohdichte 900 kg/m ³			15		50	
			20		50	
Wärmeleitfähigkeit EN 13986						
Mittlere Rohdichte 600 kg/m ³	[W/(m*K)]			0,12		
Mittlere Rohdichte 900 kg/m ³				0,18		
Luftschalldämmung EN 13986						
EN 13986				R = 13 x lg(mA) + 14 (mA = Plattenflächengewicht [kg/m ²])		
Schallabsorption EN 13986						
Frequenzbereich						
250 Hz bis 500 Hz				0,1		
1000 Hz bis 2000 Hz				0,25		
Biologische Dauerhaftigkeit EN 13986						
EN 335-3				Gefährdungsklasse 1 (ohne Erdkontakt; Trocken 20°C/65% RLF)		
PCP Gehalt EN 13986						
EN 13986	[ppm]			<5		

* Bei Auslieferung

** Das Produkt erfüllt die folgende(n) Formaldehydemissionsklasse(n):

E1E05: Gemäß der »Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens und über die Abgabe bestimmter Stoffe, Gemische und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz« (ChemverbotsV) gelten für Holzwerkstoffe in Deutschland besondere Anforderungen hinsichtlich Formaldehydemission. Demnach dürfen beschichtete und unbeschichtete Holzwerkstoffe nicht in den Verkehr gebracht werden, wenn die durch den Holzwerkstoff verursachte Ausgleichskonzentration des Formaldehyds in der Luft eines Prüfraumes 0,1 ml/cbm (ppm) überschreitet. Als Referenzverfahren ist die Kammer-Methode EN 16516 vorgesehen. Prüfungen nach Kammer-Methode EN 717-1 können weiterhin erfolgen, allerdings sind die Prüfergebnisse mit dem Faktor 2 zu multiplizieren.

Vorläufigkeitsvermerk:

Dieses technische Datenblatt wurde nach bestem Wissen mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung sowie aus Änderungen an Normen sowie Dokumenten des öffentlichen Rechtes technische Änderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieses technischen Merkblattes weder als Gebrauchsanweisung, noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen.