

A2-Sortierung für Nord. Fichte und Nord. Kiefer

ergibt eine gute A-Qualität (ein kleiner Teil der A-Qualität, sowie die B- und C-Qualität werden aussortiert)

Äste	<u>Zulässig:</u> schwarze Punktäste bis 5 mm unbegrenzt, jedoch keine Astgruppen; gesunde, festverwachsene Äste unbegrenzt; teilweise verwachsene Äste, Flügeläste rindenumrandete, nicht verwachsene Äste bis 10% der Brettbreite + 15 mm, wenn nicht ausfallgefährdet; Kantenbeschädigungen bis zu einem Durchmesser von 10 % der Brettbreite, sofern Deckung vorhanden, wenn nicht gelten die Kriterien für Durchfalläste;	<u>Nicht zulässig:</u> Durchfalläste, Astlöcher und Fauläste
Ausgeschlagene Stellen auf der Sichtseite	<u>Zulässig:</u> Bei Ästen bis 15 % der Astfläche, andere Stellen bis 10 % der Brettbreite	
Druckholz		Nicht zulässig
Verformung	<u>Zulässig:</u> soweit Nut und Feder über die gesamte Länge eine einwandfreie Verbindung aufweisen	
Harzgallen	<u>Zulässig:</u> bis 50 mm ² 2 pro m, bis 120 mm ² 1 pro Brett	<u>Nicht zulässig:</u> > 120 mm ²
Risse	<u>Zulässig:</u> Haarrisse bis Brettbreite, Endrisse: max. halbe Profilholzbreite (Endprofiliert: vereinzelt ¼ der Profilholzbreite)	<u>Nicht zulässig:</u> nicht durchgehende Risse, durchgehende Risse, Ringschäle, Risse von der Breitseite zur Schmalseite
Markröhre	<u>Zulässig:</u> Max. 5 mm breit und 1/5 der Brettlänge lang,	<u>Nicht zulässig:</u> breiter als 5 mm, länger als 1/5 der Brettlänge
Farbe	<u>Zulässig:</u> auf der Rückseite	<u>Nicht zulässig:</u> auf der Sichtseite
Pilzbefall		Nicht zulässig
Insektenfraßstellen		Nicht zulässig
Baumkante	<u>Zulässig:</u> auf der Rückseite, wenn Nut und Feder nicht betroffen auf max. ¼ der Brettlänge; bei Profilen mit zwei Sichtseiten: bis zur Hälfte der Brettstärke bis zu einer Länge von max. der Brettbreite	<u>Nicht zulässig:</u> auf der Sichtseite
Rindeneinwuchs	<u>Zulässig:</u> bis 120 mm ² 2 pro Brett	<u>Nicht zulässig:</u> > 120 mm ²
Stapelmarkierungen		Nicht zulässig