



## GSTANDN

A BOD'N VOM GEBHARDT  
Do steh i drauf!

## Technisches Datenblatt

**2208 TopProdukt Fertigparkett Landhausdiele**  
Eiche Wildwuchs Family geb. OXI-geölt, 4V



Material / Aufbau	
Parkettaufbau:	Dreischichtige Holzdielen: Nuttschicht aus Eiche, Mittelschicht und der Gegenzug aus Nadelholz
Optik der Oberfläche:	1-Stab-Diele (durchgehende Decklamelle), Family Klasse
Oberflächenbehandlung:	2-fach wohnfertig endgeölte Parkett Oberfläche mit Naturöl (oxidativ)
Verbindungssystem: (Jeder Packung liegt die Montageanleitung bei)	Verriegelungssystem – Barlock 5Gc System, Einlage Stirnseite – Sperrholz

Charakteristik der Nuttschicht	
Charakteristik der Nuttschicht	Gelbbraunes Eichenholz mit Asten, die für die Eiche charakteristisch sind. Das Parkett zeichnet sich durch natürliche Farbtöne und der Maserung aus. Durch die UV-Einstrahlung (Sonnenlicht) dunkelt das Holz in einem festen Zeitraum nach. Holzdielen vierseitig gefast. 4-seitige Mikrofase.
Härte des für die Nuttschicht verwendeten Buchenholzes. Messung nach EN 13489 – gemessen nach Brinell Methode (EN 1534)	Durchschnittliche Holzstärke – 37 MPa

Abmessung der einzelnen Holzdielen gemäß der Norm EN 13489	
Abmessungen der einzelnen Holzdielen (mm)	Toleranzwerte
Stärke: <b>14</b>	Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen ≤ 0,2 mm
Länge: <b>2200</b>	+/-0,1%
Breite: <b>180</b>	+/- 0,2 mm

Schichten der Holzdielen (Die Stärke der einzelnen Schichten der Holzdielen werden gemäß der Norm EN 13647 gemessen)	
Nuttschicht:	2,5 mm
Mittellage:	9,5 mm
Gegenzug:	2,0 mm

Verpackung	
Anzahl der Dielen pro Packung	7 Stück a'2200 mm oder 6 Stück a'2200 mm + 2 Stück a'1092 mm oder 6 Stück a'2200 mm + 1 Stück a'2172 mm
Verpackung:	2,77 m <sup>2</sup> /Pak      40 Pak/Palette = 110,80 m <sup>2</sup>

Produktcharakteristik / Montageanleitung / Garantie	
Holzrestfeuchte bei Auslieferung nach DIN EN 13489	7% +/- 2%
Verlegung auf Fußbodenheizung:	Das Produkt ist für die Verlegung auf der Wasser- oder Elektrofußbodenheizung nach Angaben der jeder Produktpackung beiliegenden Montageanleitung zugelassen. Die Oberflächentemperatur darf 29°C auf der Oberfläche oder 100 kW Leistung nicht überschreiten
Garantie:	20 Jahre

Beschreibung der Nutzschrift	
Klassifikation der Sortierung gemäß der Norm PN-EN 13489 (Sortierungsvorgabe)	Freie Klasse, Werkssortierung (ruhig, ausgeglichen, Ausdrucksstark)
Klassifikation der Sortierung	Family Klasse (natürliche Farb- und Strukturunterschiede)
Gesunde Äste	Mit einem Durchmesser bis zu 35 mm
Schwarze Äste, gespachtelt, keine Ansammlungen	Mit einem Durchmesser bis zu 25 mm
Astlöcher, gespachtelt	Mit einem Durchmesser bis zu 20 mm
Rindeneinwüchse	Zulässig
Färbung der Nutzschrift	Differenziert im Rahmen einer Holzart, rustikal
Faserverlauf der Nutzschrift	Differenziert
Splint (nur bei Eiche)	Zulässig am Rand der Holzdielen mit einer Breite bis zu 5%
Markstrahlen (nur bei Eiche)	Zulässig ohne Begrenzung
Gespachtelte Risse	Zulässig mit einer Breite bis zu 5 mm und einer Länge bis zu 200 mm
Biologischer Verfall (Verblauung/gelbe Flecken)	Nicht zulässig

Allgemeines	
Verbindung zum Unterboden:	Wahlweise entweder schwimmend verlegt oder vollflächig verklebt auf z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt etc.
Pflege:	Die Oberfläche ist werkseitig wohnfertig endbehandelt. Eine Erstpflege ist nicht zwingend notwendig im Wohnbereich. Gewerbliche genutzte Bereiche erfordern eine Einpflege.

\* Gemäß der Norm EN 13489 sind 3% Holzdielen anderer Klassen pro Charge zulässig. Die Einschränkungen hinsichtlich der charakteristischen Merkmale betreffen die Deckschicht des jeweiligen Elements. Die Spachtelung der Äste, insbesondere bei einer gebürsteten Oberflächen, können durch Vertiefungen und Unebenheiten gekennzeichnet sein, was bei der Behandlung der dekorativen Oberfläche dieser Art ein beabsichtigter Effekt ist. Darstellung der Holzmerkmale gemäß der Norm EN 1310.

#### HINWEIS

Das Holz ist ein Naturprodukt, dass durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelnen Bilder, Fotos und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.



## GEBHARDT HOLZ-ZENTRUM GMBH

Unternehmenssitz mit Zentrallager  
Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt  
Tel.: +49. 9971 - 881 0 | Fax: +49. 9971 - 881 111  
info@ghz-cham.de

Vertriebsbüro mit Ausstellung  
Goldschmidtstr. 26 | 92318 Neumarkt/Opf.  
Tel.: +49. 9181 - 2975 0 | Fax: +49. 9181 - 2975 43  
www.ghz-cham.de