



GSTANDN

A BOD'N VOM GEBHARDT
Do steh i drauf!

Technisches Datenblatt

Designplanke Staubing XL

OF-Nr. 6286-C, 6287-C, 6288-C, 6289-C, 6290-C

	wood XL			
Format	1505 x 235 mm			
Produktstärke	2 mm			
Planken, Fliesen / m² pro Paket	12 / 4,24			
Pakete / m² pro Palette	64 / 271,36 m ²			
Garantieleistung	2 Jahre bei privater Nutzung			
Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	Oberflächenversiegelung
	Nutzungsstufe 31 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung	2	Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	Nutzschicht Dicke 0,3 mm
	R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4	Dekor Dekorfilm
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	5	Grundschrift
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	Gegenzug
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ohne Dämmunterlage ~ 0,17 mm mit silentPREMIUM		DESIGNBODEN zum Kleben 
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,011 (m ² K)/W ohne Unterlagmatte 0,021 (m ² K)/W mit silentPREMIUM oder silentPLUS		
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB ohne Unterlagmatte ~ 17 dB im System mit silentPLUS		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		
 <p>DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658</p> <p>- 18 -</p> 				

Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben vorbehalten.