

# EICHE R

**R:** Schlichtes und gefladertes Holzbild; gesunde, schwarze und Flügeläste zulässig; Astausbrüche und Astrisse dem rustikalen Erscheinungsbild entsprechend fachmännisch ausgebessert; ohne Splint; Risse, Kern, Mark sowie partielle Rindeneinwüchse und Wurmstiche zulässig; wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede mit betont rustikalem Farbspiel sind zulässig; fugendichte Verleimung

**Rückseite R:** wie oben

ELEMENTS



Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.



Detail

Sortierung	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette
R/R	19	2400	3,6	158	SML Nadelholz	30
R/R	19	2400	3,6	158	3-Schicht Eiche Möbelplatte	30
R/R	19	2400	3,6	158	Eiche	30
R/R	29	2400	3,6	158	SML Nadelholz	20
R/R	40	2400	3,6	158	Fichte 5-Schicht	10

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich.

Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar.

**Legende:** SML = Stabmittellage, BML = Brettmittellage.

Detaillierte Informationen zum **Brandverhalten** unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

## Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Mittellage	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Eiche	19	Nadelholz	10,4	7+/-2	0,14
	19	Laubholz	13,1	7+/-2	0,17
	29	Nadelholz	15,1	7+/-2	0,13
	40	Nadelholz	20,4	7+/-2	0,13



Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: **admonter.com**

Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria

Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Tel.: +43(0)3613/3350-0, Fax: +43(0)3613/3350-119, info@admonter.at, admonter.com