


## GALLERIA - ALTHOLZ SONNENVERBRANNT GEB. dunkel ausgefertigt

Wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; Kern, Harzgallen, Nagellöcher, Holznägel, Flügeläste, Äste, Schwarzäste, Rindeneinwüchse und Wurmstiche zulässig; Risse, mechanische Beschädigungen, Fremdmaterialeinschlüsse und Bläue bedingt zulässig; Fehlstellen produktspezifisch ausgefertigt (partiell auch offen); altholztypische Farbverläufe (grau/braun/schwarz);

**Oberfläche:** natürlich verwittert; stark gebürstet; Lamellen fugendicht gelegt.

**Rückseite C:** Fichte; unausgefertigt; ohne spezifischen Qualitätsanspruch



Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Detail

Oberfläche	Stärke mm ca.	Breite mm	Länge mm	Decklagen Stärke mm	Verpackung Stk./Paket	Abschlussleiste
gebürstet roh	22	244	1800/2100/2250	ca. 7-10	4	25 x 60 mm

**bis 25 m<sup>2</sup> - Fixlänge 1800 mm**  
**ab 25 m<sup>2</sup> - Längen nach Verfügbarkeit**

GALLERIA ist **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich, bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im witterungsgeschützten Außenbereich verwendbar.

- Rundum genutet
- Fremde Feder wird mitgeliefert
- Abschlussprofile, Befestigungskralen, Bemusterung bzw. alle weitere Infos siehe Admonter Preisliste

Detaillierte Informationen zum **Brandverhalten** unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

### Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Mittellage	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Altholz sonnenverbrannt	22	Fichte	10,3	7+/-2	0,12



Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: [admonter.com](http://admonter.com)