



- Ökologische Alternative zu PE-Randdämmstreifen
- Hervorragende Schallentkopplung
- Formstabil, druckfest und steif
- Schnelle Verlegung, einfach zu schneiden
- Besonders hautfreundlich
- Handliche, baustellengerechte Verpackung

## Einsatzbereich



- Randdämmstreifen bei schwimmend verlegtem Estrich, als Entkopplungsstreifen zu aufgehenden Bauteilen oder als Trennwandstreifen im Trockenbau

## Technische Daten

|                                          |                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E                                                                            |
| Dauerhafter Temperaturbereich [°C]       | ≤100                                                                         |
| Rohdichte [kg/m³]                        | ca. 60                                                                       |
| Druckfestigkeit [kPa]                    | ≥ 8                                                                          |
| Einsatzstoffe                            | Holzfaser, Polyolefinfaser, Ammoniumsulfat                                   |
| Abfallschlüssel (EAK/AVV)                | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |

## Lieferformen

### Lieferung in handlichen Rollen

| Dicke [mm] | Kante  | Länge [mm] | Breite [mm] | Anzahl/Pal. [St.] | Anzahl/Pak. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] |
|------------|--------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 10         | stumpf | 10000      | 100         | 6                 | 6                 | 144,000                 |

## Gewicht und Verpackung

### Lieferung in handlichen Rollen

| Dicke [mm] | Kante  | Länge [mm] | Breite [mm] | Gew./m² [kg] | Verp./Pak. Papier/Kartonagen (ca.) [kg] |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|
| 10         | stumpf | 10000      | 100         | 0,60         | 0,700                                   |

## Hinweise

### Lagerung

- Folienverpackung erst bei trockenem Umgebungsklima entfernen
- Trocken und vor UV-Strahlung geschützt lagern

### Inhaltsstoffe

- Holzfaser, Ammoniumsulfat, Polyolefinfaser

### Entsorgung

- Entsorgung Verschnittreste: Abfallschlüssel (EAK / AVV) 170201/030105, wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie II
- Entsorgung nach Rückbau: Abfallschlüssel (EAK / AVV) 170201/030105, wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie II

### Bearbeitung

- Der Zuschnitt kann mit einer stabilen Schere, einem Dämmstoff- oder Cuttermesser erfolgen

### Arbeitsschutz und Sicherheit

- Es gelten die üblichen Sicherheitsvorschriften für die Bearbeitung von Holzwerkstoffen. (siehe BGI 739-1 der BG Holz und Metall)

### Baufeuchte

- Der STEICO*soundstrip* ist vor Feuchtigkeit zu schützen (z.B. beim Eintrag von Nassestrich)
- Baufeuchte, welche durch z.B. frischen Estrich, Putz oder Anstriche entsteht, ist generell durch Lüften abzuführen.
- Im Gebäudeinneren ist für trockene Luft während der Bauphase zu sorgen.

## Verarbeitung

- Der STEICO*soundstrip* wird mit Montagekleber oder Klammern an der Wand fixiert
- Den überstehenden Randdämmstreifen erst nach der Verlegung des Bodenbelags abschneiden
- Beim Einbringen von Nassestrich: Trennfolie bis zur Oberkante des Randdämmstreifens aufschlagen als Schutz vor Durchfeuchtung.
- Bei Bedarf zwei Randdämmstreifen übereinander anordnen

## Zertifikate und Qualitätsmanagement



## ≡ Legende

### Weitere Abkürzungen:

- Pal.** Palette  
**Gew.** Gewicht  
**Verp.** Verpackung  
**N+F** Nut und Feder  
**Pak.** Paket  
**St.** Stück