

## Technisches Datenblatt

### Hartfaser

Bezeichnung	Einheit	Stärke 5
Stärkentoleranz	mm	+/- 0,3 mm
Rohdichte	KG/m <sup>3</sup>	≥ 995
Feuchtigkeitsgehalt	%	6
Querzugfestigkeit	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,3
Biegefestigkeit	N/mm <sup>2</sup>	≥ 27
Dickenquellung	%	≤ 35



**GEBHARDT**  
HOLZ-ZENTRUM

CHAM | NEUMARKT | MÜHL DORF

[www.ghz-cham.de](http://www.ghz-cham.de)