



## GSTANDN

A BOD'N VOM GEBHARDT  
Do steh i drauf!

# Technisches Datenblatt

## Massivholzdiele Eiche

Allgemeine Daten	
Produkt	Massivholzdiele
Holzart	Eiche europäisch
Botanische Bezeichnung	Quercus robur
Kennzeichnung (DIN 13556)	QCXE
Herkunft	Europa
Verbindung	Nut & Feder
Produktionsnorm	analog DIN EN 13629
Kanten	gefast (als Sonderbestellung auch scharfkantig oder längsseitig gefast)
Abmessung	20 x 140 / 160 / 180 x 600-2200 mm (System 2200) 20 x 140 / 160 / 180 x 1800 - 2200 mm (Fixlänge) 20 x 160 x 600 - 2200 mm (fallene Längen)
Paketinhalt	System: 140 mm: 1,540 m <sup>2</sup> / 160 mm: 1,760 m <sup>2</sup> / 180 mm: 1,980 m <sup>2</sup> // Fallende Längen & Fixlängen: 5 Stück
Flächengewicht pro m <sup>2</sup>	15 kg
Holzfeuchte	ca. 9 %
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,105 m <sup>2</sup> K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Cfl-S1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 300 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	kein Nachweis erforderlich

Sortierung A	Natur	Markant	Rustikal	Country
Erscheinungsbild	ruhig	lebhaft	ausdrucksstark	ausdrucksstark
Äste	Äste ca. 20-35 mm zulässig (kleinster Durchmesser)	Äste, sowie größere Kantenäste zulässig	Äste, Kantenäste sowie vereinzelte Wurmlöcher vorhanden	Äste, Kantenäste sowie Wurmlöcher vorhandne
Risse	im Prinzip frei	im Prinzip frei	vorhanden, auch Endrisse	große Risse zulässig
Haarrisse	vereinzelte zulässig	vereinzelte zulässig	vereinzelte zulässig	große Risse zulässig
Splint	im Prinzip frei	gesunder Splint max. 5 % zulässig	gesunder Splint max. 5 % zulässig	zulässig
Farbunterschiede	natürliche zulässig	zulässig	zulässig	starke zulässig
Spachtelfarbe	braun	braun	braun	braun

