

A1-Sortierung für Nord. Fichte und Nord. Kiefer

ergibt eine sehr gute A-Qualität (ein Teil der A-Qualität, sowie B- und C-Qualität werden aussortiert)

Äste	<u>Zulässig:</u> schwarze Punktäste bis 5 mm unbegrenzt, jedoch keine Astgruppen; gesunde, festverwachsene Äste unbegrenzt; Kantenbeschädigungen bis zu einem Durchmesser von 5 % der Brettbreite, sofern Deckung vorhanden, wenn nicht gelten die Kriterien für Durchfalläste	<u>Nicht zulässig:</u> Teilweise verwachsene Äste, Flügeläste, rindenumrandete, nicht verwachsene Äste, Durchfalläste, Astlöcher und Fauläste
Ausgeschlagene Stellen auf der Sichtseite		Nicht zulässig
Druckholz		Nicht zulässig
Verformung	<u>Zulässig:</u> soweit Nut und Feder über die gesamte Länge eine einwandfreie Verbindung aufweisen	
Harzgallen	<u>Zulässig:</u> bis 50 mm ² 1 pro m	<u>Nicht zulässig:</u> > 50 mm ²
Risse	<u>Zulässig:</u> Haarrisse bis Brettbreite, Endrisse: max. halbe Profilholzbreite (Endprofiliert: vereinzelt ¼ der Profilholzbreite)	<u>Nicht zulässig:</u> nicht durchgehende Risse, durchgehende Risse, Ringschäle, Risse von der Breitseite zur Schmalseite
Markröhre		Nicht zulässig
Farbe	<u>Zulässig:</u> auf der Rückseite	<u>Nicht zulässig:</u> auf der Sichtseite
Pilzbefall		Nicht zulässig
Insektenfraßstellen		Nicht zulässig
Baumkante	<u>Zulässig:</u> auf der Rückseite, wenn Nut und Feder nicht betroffen auf max. 1/5 der Brettlänge; bei Profilen mit zwei Sichtseiten: bis zur Hälfte der Brettstärke max. so lang wie die Brettbreite	<u>Nicht zulässig:</u> auf der Sichtseite
Rindeneinwuchs		Nicht zulässig
Stapelmarkierungen		Nicht zulässig