

B1-Sortierung für Nord. Fichte und Nord. Kiefer

ergibt eine gute B-Qualität (die A-Qualität wird abgeschöpft, die schlechtere B-Qualität und die C-Qualität werden aussortiert)

Äste	<u>Zulässig:</u> schwarze Punktäste bis 5 mm, gesunde, festverwachsene Äste unbegrenzt; teilweise verwachsene Äste, Flügeläste, rindenumrandete Äste unbegrenzt, wenn nicht ausfallgefährdet; Kantenbeschädigungen bis zu einem Durchmesser von 15 % der Brettbreite, sofern Deckung vorhanden, wenn nicht gelten die Kriterien für Durchfalläste;	<u>Nicht zulässig:</u> Durchfalläste, Astlöcher und Fauläste
Ausgeschlagene Stellen auf der Sichtseite	<u>Zulässig:</u> bei Ästen bis 40% der Astfläche; auf der Fläche bis zu einem Durchmesser von 30% der Brettbreite	
Druckholz	Zulässig	
Verformung	<u>Zulässig:</u> soweit Nut und Feder über die gesamte Länge eine einwandfreie Verbindung aufweisen	
Harzgallen	<u>Zulässig:</u> bis 50 mm ² unbegrenzt; bis 120 mm ² 3 pro 1,5 m; bis 500 mm ² 1 pro Brett	<u>Nicht zulässig:</u> > 500 mm ²
Risse	<u>Zulässig:</u> Haarrisse unbegrenzt; nicht durchgehende Risse bis dreifache Brettbreite (Einzelriss bis 100 mm + Brettbreite) vereinzelt; durchgehende Risse bis max. 2-fache Brettbreite; Endrisse: Profilholzbreite (Endprofiliert: halbe Profilholzbreite)	<u>Nicht zulässig:</u> Ringschäle, Risse von der Breitseite zur Schmalseite
Markröhre	Zulässig	
Farbe	<u>Zulässig:</u> leichte Verfärbung	
Pilzbefall		Nicht zulässig
Insektenfraßstellen		Nicht zulässig

B1-Sortierung für Nord. Fichte und Nord. Kiefer

ergibt eine gute B-Qualität (die A-Qualität wird abgeschöpft, die schlechtere B-Qualität und die C-Qualität werden aussortiert)

Baumkante	<u>Zulässig:</u> auf der Rückseite, wenn Nut und Feder nicht betroffen auf max. ¼ der Brettlänge bei Profilen mit zwei Sichtseiten: bis zur Hälfte der Brettstärke vereinzelt	<u>Nicht zulässig:</u> auf der Sichtseite
Rindeneinwuchs	<u>Zulässig:</u> Wenn geschlossen	
Stapelmarkierungen		Nicht zulässig