## Sortierungsbestimmung



## US2-Sortierung für Nord. Fichte und Nord. Kiefer ergibt eine gute AB-Qualität entsprechend der Norm DIN EN 14519 / 15146 (C-Qualität wird aussortiert)

Äste	Zulässig: schwarze Punktäste bis 5 mm, gesunde, festverwachsene Äste unbe- grenzt; teilweise verwachsene Äste, Flügeläste, rindenumrandete Äste unbegrenzt, wenn nicht ausfallgefährdet; Kantenbeschädigungen, wenn Deckung vorhanden, wenn nicht gelten die Kriterien für Durchfalläste; Durchfalläste, Astlöcher und Fauläste bis 15 mm Durchmesser 2 pro Brett, bis 20 mm Durchmesser 1 pro Brett;	Nicht zulässig: Durchfalläste, Astlöcher und Fauläste größer 20 mm Durchmesser
Ausgeschlagene Stellen auf der Sichtseite	Zulässig: bei Ästen bis 40% der Astfläche auf der Fläche bis zu einem Durchmesser von 30% der Brettbreite	
Druckholz	Zulässig	
Verformung	Zulässig: soweit Nut und Feder über die gesamte Länge eine einwandfreie Verbindung auf- weisen	
Harzgallen	Zulässig: bis 50 mm² unbegrenzt; bis 120 mm² unbegrenzt; bis 500 mm² 3 pro Brett	Nicht zulässig: > 500 mm²
Risse	Zulässig: Haarrisse unbegrenzt, nicht durchgehende Risse bis dreifache Brettbreite (Einzelriss bis 100 mm + Brett- breite) vereinzelt, durchgehende Risse bis max. 2-fache Brettbreite, Endrisse: 2-fache Profilholzbreite (Endprofiliert: einfache Profilholzbreite)	Nicht zulässig: Ringschäle, Risse von der Breitseite zur Schmalseite
Markröhre	Zulässig	
Farbe	Zulässig: leichte Verfärbung	
Pilzbefall		Nicht zulässig
Insektenfraßstellen		Nicht zulässig

## Sortierungsbestimmung



## US2-Sortierung für Nord. Fichte und Nord. Kiefer ergibt eine gute AB-Qualität entsprechend der Norm DIN EN 14519 / 15146 (C-Qualität wird aussortiert)

Baumkante	Zulässig: auf der Rückseite, wenn Nut und Feder nicht betroffen auf max. ¼ der Brettlänge bei Profilen mit zwei Sichtseiten: bis zur Hälfte der Brettstärke vereinzelt	Nicht zulässig: auf der Sichtseite
Rindeneinwuchs	Zulässig	
Stapelmarkierungen		Nicht zulässig