

**VA2-Sortierung für Nord. Fichte und Nord. Kiefer**  
 ergibt eine AB-Qualität (ein Teil der A-Qualität wird abgeschöpft, die C-Qualität wird aussortiert) oder  
 hobelfallende Sortierung von VA-Rohware (die C-Qualität wird aussortiert)

<b>Äste</b>	<u>Zulässig:</u> schwarze Punktäste bis 5 mm, gesunde, festverwachsene Äste unbegrenzt; teilweise verwachsene Äste, Flügeläste, rindenumrandete Äste unbegrenzt, wenn nicht ausfallgefährdet; Kantenbeschädigungen, wenn Deckung vorhanden, wenn nicht gelten die Kriterien für Durchfalläste; Durchfalläste, Astlöcher und Fauläste bis 15 mm Durchmesser 2 pro Brett, bis 20 mm Durchmesser 1 pro Brett;	<u>Nicht zulässig:</u> Durchfalläste, Astlöcher und Fauläste größer 20 mm Durchmesser
<b>Ausgeschlagene Stellen auf der Sichtseite</b>	<u>Zulässig:</u> bei Ästen bis 40% der Astfläche auf der Fläche bis zu einem Durchmesser von 30% der Brettbreite	
<b>Druckholz</b>	Zulässig	
<b>Verformung</b>	<u>Zulässig:</u> soweit Nut und Feder über die gesamte Länge eine einwandfreie Verbindung aufweisen	
<b>Harzgallen</b>	<u>Zulässig:</u> bis 50 mm <sup>2</sup> unbegrenzt; bis 120 mm <sup>2</sup> unbegrenzt; bis 500 mm <sup>2</sup> 3 pro Brett	<u>Nicht zulässig:</u> > 500 mm <sup>2</sup>
<b>Risse</b>	<u>Zulässig:</u> Haarrisse unbegrenzt, nicht durchgehende Risse bis dreifache Brettbreite (Einzelriss bis 100 mm + Brettbreite) vereinzelt, durchgehende Risse bis max. 2-fache Brettbreite, Endrisse: 2-fache Profilholzbreite (Endprofiliert: einfache Profilholzbreite)	<u>Nicht zulässig:</u> Ringschäle, Risse von der Breitseite zur Schmalseite
<b>Markröhre</b>	Zulässig	
<b>Farbe</b>	<u>Zulässig:</u> leichte Verfärbung	
<b>Pilzbefall</b>		Nicht zulässig
<b>Insektenfraßstellen</b>		Nicht zulässig

**VA2-Sortierung für Nord. Fichte und Nord. Kiefer**  
ergibt eine AB-Qualität (ein Teil der A-Qualität wird abgeschöpft, die C-Qualität wird aussortiert) oder  
hobelfallende Sortierung von VA-Rohware (die C-Qualität wird aussortiert)

<b>Baumkante</b>	<u>Zulässig:</u> auf der Rückseite, wenn Nut und Feder nicht betroffen auf max. ¼ der Brettlänge bei Profilen mit zwei Sichtseiten: bis zur Hälfte der Brettstärke vereinzelt	<u>Nicht zulässig:</u> auf der Sichtseite
<b>Rindeneinwuchs</b>	Zulässig	
<b>Stapelmarkierungen</b>		Nicht zulässig